

SCHEDA TECNICA

HOT PAINT			ITHP
INTERNO - RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE			
ANTICONDENSA ANTIMUFFA TERMOISOLANTE FACILE APPLICAZIONE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Idropittura per interno contenente microsfere di vetro cave le quali abbassano la conducibilità termica sulla parete riducendo la formazione di condensa e prevenendo a sua volta la formazione di muffe. Ottimo potere coprente, elevato punto di bianco.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a basedi resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.		
	Peso specifico	092 - ,96 Kg/L a 20°	
	Viscosità	Brookfield a 20° C=22000 - 25000 cP.	
	Resa pratica	4 mq/L per finitura liscia a pennello. (il potere termoisolante varia a seconda dello spessore, min 200-300 micron)	
	Aspetto del film	Opaco	
GAMMA COLORI	Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	10-20 prima mano 10-20 seconda mano	Acqua
	Rullo	10-15 prima mano 10-15 seconda mano	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Pulire il supporto da eventuali muffe e funghi con SOLUZIONE IGIENIZZANTE . Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK , fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE, applicare 2 mani di HOT PAINT .		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni

indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.