

SCHEDA TECNICA

SORGENTE		ISS	
INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
BUONA COPERTURA OTTIMO PUNTO DI BIANCO FACILE APPLICAZIONE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Pittura murale di buona copertura e dilatazione. Lo speciale legante e le cariche selezionate presenti in esso conferiscono al prodotto una buona traspirabilità e un'ottimo punto di bianco. Indicata anche per ambienti particolarmente umidi.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.</i>		
	Peso specifico	1,66-1,68 KG/L a 20°	
	Viscosità	Brookfield a 20° C=18500 - 20500 cP.	
	Resa pratica	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Opaco	
	Permeabilità al vapore	Buona	
GAMMA COLORI	Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	30-40 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK , fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE , applicare 2 mani di SORGENTE .		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.