

SCHEDA TECNICA

ARIES INTONACHINO		IA	
ACRILICO - ESTERNO - ANTIALGA - MURATURA			
OTTIMO POTERE MASCHERANTE BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA OTTIMA RESISTENZA GLI AGENTI ATMOSFERICI			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Rivestimento murale a spessore per esterno con aspetto di intonachino fine. Disponibile in varie granulometrie, il suo legante acrilico facilita l'applicazione e l'adesione a più supporti, garantisce basso assorbimento d'acqua e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Speciali additivi lo rendono anti alghe, muffe, etc. Classificato secondo norma UNI EN 15824:2009 (CE)		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Prodotto a base di legante acrilico in emulsione acquosa</i>		
	Peso specifico	1,65 - 1,70 Kg/L a 20°	
	Viscosità	Brookfield a 20° C=60000-70000 cP.	
	Resa pratica	1.5 - 2 Kg/mq con granulometria 1-1,2	
	Permeabilità al vapore	$\mu s = Sd = 0,54$ m (cat. V) UNI EN ISO 7783-2	
	Assorbimento d'acqua	$w=0,079$ Kg/(m ² h ^{0,5}) cat.W UNI 1062-3	
	Conducibilità termica	Valore λ	
GAMMA COLORI	Bianco; Neutro		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Frattazzo	Pronto all'uso se necessario 2-5 %	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto. Se necessario lavare da muffe, alghe, etc. con SOLUZIONE IGIENIZZANTE.		
	Attendere la stagionatura dell'intonaco e/o di eventuali rappezzi. Fissare con ANCORYDRO e applicare 1-2 mani di ARIES. Oppure preparare il supporto con una mano di FONDO MASCHERANTE ACRIL-SILOSSANICO ed applicare 1 mano di ARIES.		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni

indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.