

SCHEDA TECNICA

| WHITE LEMON PLUS | | ITW | |
|--|--|--|-----------------|
| TRASPIRANTE - INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA | | | |
| ELEVATA COPERTURA | | OTTIMA TRASPIRABILITA' | |
| FACILE APPLICAZIONE | | FRAGRANZA LIMONE | |
| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | Pittura murale di ottima copertura, ideale per ambienti domestici con elevato grado di umidità soggetti all'attacco di muffe. Le pregiate cariche presenti in esso conferiscono al prodotto un'ottima copertura e un'elevata traspirabilità, unite ad una piacevole fragranza al limone. | | |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE | <i>Prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.</i> | | |
| | Peso specifico | 1,68- 1,70 Kg/L a 23° | |
| | Viscosità | Brookfield a 23° C=6500 - 10500 cP. | |
| | Resa pratica | 7-10 mq/L per mano di prodotto applicato | |
| | Aspetto del film | Opaco | |
| | Permeabilità al vapore | Buona | |
| | | | |
| GAMMA COLORI | Bianco | | |
| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | Attrezzatura | % diluizione in volume | Diluente |
| | Pennello | 30-40 prima mano 20-30 seconda mano | Acqua |
| | Rullo | 15-25 prima mano 15-25 seconda mano | Acqua |
| | | | |
| SISTEMA APPLICATIVO | <p>SUPERFICI IN MURATURA</p> <p>Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK, fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE, applicare 2 mani di WHITE LEMON PLUS.</p> | | |
| ESSICAZIONE | A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore | | |
| AVVERTENZE | Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C. | | |

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.