

# SCHEDA TECNICA

<b>A.B.C SUPER</b>		<b>ITABC</b>	
<b>INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA</b>			
<b>BUONA COPERTURA    ELEVATA TRASPIRABILITA'</b> <b>BUONA DILATAZIONE    FACILE APPLICAZIONE</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Tempera bianca di qualità, idonea per la tinteggiatura di ambienti domestici (cucine, bagni, garage, etc.)Classificazione TVOC secondo norma EN ISO 16000-9:2006		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<i>Prodotto a basedi resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.</i>		
	<b>Classificazione TVOC</b>	Classe A	
	<b>Peso specifico</b>	1,68 - 1,70 Kg/L a 20°	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 23° C=115000 - 16500 cP.	
	<b>Resa pratica</b>	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato	
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
	<b>Permeabilità al vapore</b>	Buona	
<b>GAMMA COLORI</b>	Bianco		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	25-35 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b> Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con <b>COLLANSTUK</b> , fissare con <b>ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE, SUPER.</b> applicare 2 mani di <b>A.B.C</b>		
<b>ESSICAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

*Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.*