

SCHEDA TECNICA

MS 2000			ILMS
LAVABILE - INTERNO/ESTERNO- SUPERFICI IN MURATURA			
ELEVATA COPERTURA		OTTIMO TONO DI BIANCO	
		FACILE APPLICAZIONE	ELEVATA RESA
		NOTEVOLE OPACITA'	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Idropittura murale di elevata copertura, notevole opacità. Ottima pennellabilità e tono di bianco. L'aspetto opaco tende a mascherare piccole imperfezioni del supporto. Ideale per ambienti interni ove siano richieste finiture pregiate, ma grazie alla buona resistenza agli alcali può essere utilizzata anche in ambienti esterni.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a base di resine in dispersione, pigmenti e cariche selezionate		
	Peso specifico	1,58 -1,60 Kg/L a 23 °	
	Viscosità	Brookfield a 23° C=18500 - 22000 cP.	
	Resa pratica	10-12 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Opaco Classe G ₃	UNI EN ISO 2813:2002
	Permeabilità al vapore	Alta Classe V ₁	UNI EN ISO 7783:2012
	Permeabilità all'acqua	Alta Classe W ₁	UNI EN 1062-3:2008
	Resistenza al lavaggio	Classe 2	UNI EN ISO 11998:2006
Granulometria	Fine Classe S ₁	UNI EN 1062-1:2005	
GAMMA COLORI	Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	30-40 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
	Per tinte forti ottenute da una base neutra la percentuale di diluizione scende ad una massima del 10% in volume		
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con COLLANSTUK , fissare con ANCORYDRO O ISOLANTE PER IDROPITTURE, applicare 2 mani di MS 2000 .		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni

indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.