

# SCHEDA TECNICA

<b>RAFFAELLO</b>		<b>IRA</b>	
<b>LAVABILE - TRASPIRANTE - INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA</b>			
<b>ELEVATA COPERTURA</b>		<b>OTTIMA TRASPIRABILITA'</b>	
<b>FACILE APPLICAZIONE</b>		<b>ELEVATA RESA</b>	
<b>SLIPER BIANCO</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Idropittura murale di elevata copertura, ideale per ambienti domestici umidi. Cariche minerali e speciali additivi conferiscono al prodotto una buona resistenza agli alcali e un'ottima traspirabilità.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<i>Prodotto a basedi resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.</i>		
	<b>Peso specifico</b>	1,68-1,70 KG/L a 23°	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 23° C=6500-9500 cPs.	
	<b>Resa pratica</b>	8-12 mq/L per mano di prodotto applicato	
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
	<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali	
	<b>Resistente al lavaggio</b>	Resistente al lavaggio	
<b>GAMMA COLORI</b>	Bianco		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	30-40 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
	<i>Per tinte forti ottenute da una base neutra la percentuale di diluizione scende ad una massima del 10% in volume</i>		
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<p><b>SUPERFICI IN MURATURA</b></p> <p>Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con <b>COLLANSTUK</b>, fissare con <b>ANCORYDRO</b> O ISOLANTE PER</p> <p><b>IDROPITTURE,</b> applicare 2 mani di <b>RAFFAELLO.</b></p>		
<b>ESSICAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

*Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.*