

# SCHEDA TECNICA

<b>ANCORYDRO</b>		<b>IAI</b>	
<b>ISOLANTE - FISSATIVO ACRILICO</b>			
<b>INTERNO - ESTERNO - SUPERFICI IN MURATURA - OTTIMO ANCORAGGIO - MISCELABILE CON IDROPITTURE</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Fondo isolante per superfici edili moderatamente sfarinanti interne o esterne		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<i>Prodotto a basedi resine acriliche in emulsione acquosa.</i>		
	<b>Peso specifico</b>	1,00 - 1,08 Kg/L a 20°	
	<b>Resa pratica</b>	30-50 mq/L per mano di prodotto applicato	
	<b>Aspetto del film</b>	Trasparente semilucido	
	<b>Applicazione</b>	1 mano	
	<b>Diluente</b>	Acqua	
	<b>GAMMA COLORI</b>	Trasparente	
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	300-400	Acqua
	Rullo	300-400	Acqua
	Regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto da impregnare evitando quindi la formazione di una pellicola lucida che può provocare conseguenze negative sull'ancoraggio delle mani successive.		
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b> I supporti devono essere sani e privi di efflorescenze o macchie di umidità attive, pulire se necessario la superficie da trattare. Non applicare su supporti freschi o con alcalinità elevata. Applicare 1 mano di ANCORYDRO variando la diluizione a seconda dell'assorbimento del supporto. Sovrapplicare con due mani di idropittura.		
<b>ESSICAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 1-2 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

*Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.*