

# SCHEDA TECNICA

<b>SILOFOND</b>			
<b>FONDO ACRIL-SILOSSANICO</b>			
<b>INTERNO - ESTERNO - INTONACI - CALCESTRUZZO - MURATURE</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Fondo acril-silossanico consolidante e fissativo, uniforma gli assorbimenti delle malte e impedisce l'assorbimento di acqua mantenendo inalterata la permeabilità al vapore dei supporti trattati.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<i>Fondo a base di polimeri acril-silossanici in dispersione acquosa</i>		
	<b>Peso specifico</b>	1,00 - 1,05 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	DIN 4 a 20° C = 12" - 13"	
	<b>Resa pratica</b>	5-8 mq/L per mano	
<b>GAMMA COLORI</b>	Neutro		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	Pronto all'uso	Acqua
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<p><b>SUPERFICI IN MURATURA</b></p> <p>Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto. Eliminare eventuali macchie di umidità. Se necessario lavare da muffe, alghe, etc. con <b>SOLUZIONE IGIENIZZANTE</b>.</p> <p>stagionatura dell'intonaco e/o di eventuali rappezi. <span style="float: right;">Attendere la</span>  <span style="float: right;">Applicare una</span>  mano di <b>SILOFOND</b>. Dopo 24 ore applicare la prima mano di <b>MUROSINT ACRIL-SILOSSANICO</b>.</p>		
<b>ESSICAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

*Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.*