

# SCHEDA TECNICA

| BLANC TOP SUPER                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | ITBT     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
| BUONA COPERTURA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTTIMA TRASPIRABILITA'                   |          |
| BUONA DILATAZIONE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FACILE APPLICAZIONE                      |          |
| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO                | Tempera bianca di qualità, idonea per la tinteggiatura di ambienti domestici (cucine, bagni, garage, etc.)                                                                                                                                                                                   |                                          |          |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE | Prodotto a basedi resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
|                                         | Peso specifico                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,70 - 1,72 Kg/L a 20°                   |          |
|                                         | Viscosità                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brookfield a 20° C=18500 - 20500 cP.     |          |
|                                         | Resa pratica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7-10 mq/L per mano di prodotto applicato |          |
|                                         | Aspetto del film                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opaco                                    |          |
|                                         | Permeabilità al vapore                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buona                                    |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
| GAMMA COLORI                            | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |
| CARATTERISTICHE APPLICATIVE             | Attrezzatura                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % diluizione in volume                   | Diluente |
|                                         | Pennello                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25-35 prima mano<br>20-30 seconda mano   | Acqua    |
|                                         | Rullo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15-25 prima mano<br>15-25 seconda mano   | Acqua    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |
| SISTEMA APPLICATIVO                     | <b>SUPERFICI IN MURATURA</b><br>Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con stucco in pasta tipo <b>COLLANSTUK</b> , fissare con isolante per idropitture tipo <b>ANCORYDRO</b> , infine applicare 2 mani di <b>BLANC TOP SUPER</b> . |                                          |          |
| ESSICCAZIONE                            | A 25° C e 65% U.R : asciutto in 2-3 ore<br>Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore                                                                                                                                                                                                            |                                          |          |
| AVVERTENZE                              | Teme il gelo.<br>Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.                                                                                                                                                                                                           |                                          |          |

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni

*indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.*